



Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets



(11) **EP 0 826 745 A2**

(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(43) Veröffentlichungstag:  
04.03.1998 Patentblatt 1998/10

(51) Int. Cl.<sup>6</sup>: **C09C 1/64**, **C09D 7/12**,  
**C09D 11/00**, **C08K 9/02**,  
**C08K 9/08**

(21) Anmeldenummer: **97104852.5**

(22) Anmeldetag: **21.03.1997**

(84) Benannte Vertragsstaaten:  
**AT BE CH DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC**  
**NL PT SE**  
Benannte Erstreckungsstaaten:  
**AL LT LV RO SI**

(30) Priorität: **30.08.1996 DE 19635085**

(71) Anmelder:  
**ECKART-WERKE STANDARD BRONZEPULVER-**  
**WERKE**  
**CARL ECKART GMBH & CO.**  
**D-90763 Fürth (DE)**

(72) Erfinder:  
• **Sommer, Günter, Dr.**  
**91207 Lauf (DE)**  
• **Ostertag, Werner, Dr.**  
**67269 Grünstadt (DE)**  
• **Kaupp, Günter, Dr.**  
**91284 Neuhaus (DE)**

(74) Vertreter:  
**LOUIS, PÖHLAU, LOHRENTZ & SEGETH**  
**Hauptstrasse 19**  
**82319 Starnberg (DE)**

(54) **Korrosionsstabile, durch Physical Vapor Deposition hergestellte Aluminiumpigmente und Verfahren zu deren Stabilisierung**

(57) Durch Physical Vapor Deposition (PVD) hergestellte Metallpigmente auf Aluminiumbasis, deren nach der Zerkleinerung eines durch PVD erzeugten Metallfilms freiliegende Metallflächen, insbesondere die Bruchflächen davon, mit einer passivierenden Schutzschicht belegt sind. Hierdurch kann Korrosionsstabilität dieser Metallpigmente erreicht werden.

EP 0 826 745 A2

## Beschreibung

Pigmente, die über Physical Vapor Deposition (PVD) von ein- oder mehrschichtigen Filmen auf einen Träger, darauf folgendes Ablösen und anschließende Zerkleinerung dieser Filme bzw. Filmpakete hergestellt werden, finden in jüngster Zeit wegen ihrer besonderen optischen Eigenschaften zunehmend Interesse. So wird beispielsweise einschichtiges, über PVD hergestelltes Aluminiumpigment, das unter dem Namen METALURE (eingetragene Marke) bekannt ist, wegen seines über-  
ragenden Spiegelglanzes in der Druck- und Lackindustrie geschätzt, während mehrschichtige, sogenannte optisch variable Pigmente, die brillante Interferenzfarben haben und ausgeprägte winkelabhängige Farbtonänderungen bewirken, in Lacken, Kunststoffen und im Wertschriftendruck zunehmend angewendet werden.

Die einschichtigen Aluminiumplättchen von höchstem Glanz des vorstehend erwähnten Aluminiumpigments werden durch Bedampfen eines mit einer Release-Schicht ausgerüsteten Substrats im Vakuum, anschließende Ablösung des Aluminiumfilms und dessen mechanische Zerkleinerung hergestellt. Die Dicke der Filmpartikel liegt im allgemeinen unter 100 nm. Die Plättchenoberfläche ist spiegelglatt und von höchster Perfektion. Die Plättchenoberfläche kann aber auch eine hologrammähnliche Prägung aufweisen (WO 93/23481). Solche Plättchen erscheinen dann je nach Prägung in variablen Farben.

Der grundsätzliche Aufbau von optisch variablen Mehrschicht-Pigmenten ist folgender: Auf eine zentrale hochreflektierende Metallschicht M folgen nach jeder Seite hin eine transparente niedrigbrechende Schicht T und dann eine semitransparente Metallschicht M'. Filme, die einen Mehrschichtaufbau vom Typ M'TM aufweisen, sind seit vielen Jahren bekannt (Optical Acta 20, 925-937 (1973), US-A 38 58 977). Pigmente, die das bei Filmen gültige optische Prinzip verkörpern und die oben genannte Schichtenfolge M'TMTM aufweisen, sind erstmals in der US-A 34 38 796 beschrieben worden. Die plättchenförmigen Pigmentpartikel, für das Anwendungsgebiet dekorativer Lacke gedacht, zeigen brillante Farben und bestehen aus einer mindestens 60 nm dicken hochreflektierenden zentralen Aluminiumschicht, die nach außen hin von je einer 100 bis 600 nm dicken SiO<sub>2</sub>-Schicht begleitet wird, auf die dann eine semitransparente 5-40 nm dicke Aluminiumschicht folgt. Darüber befindet sich noch eine SiO<sub>2</sub>-Schicht. Die Herstellung dieser Pigmente erfolgt durch Aufdampfen aufeinanderfolgender Schichten und anschließende Zerkleinerung des mehrschichtigen Films auf die Partikelgröße von Effektpigmenten. Damit die Ablösung des Films vom Substrat erleichtert wird, wird dieses mit einer Releaseschicht belegt. Die Farbe der auf diese Weise produzierten Pigmente hängt von der Dicke der SiO<sub>2</sub>-Schichten ab. Jeder Farbton des Spektrums kann über die Wahl der Schichtdicke der SiO<sub>2</sub>-Schichten gezielt eingestellt werden. Auch Interfe-

renzfarben höherer Ordnung sind möglich.

Pigmente mit ähnlichem Aufbau und ähnlichem Herstellungsverfahren sind in US-A 51 35 812 bzw. EP-A 227 423 beschrieben. Diese Pigmente haben einen Mehrschichtenaufbau, wobei die zentrale opake Schicht aus einer hoch reflektierenden Metallschicht, im allgemeinen Aluminium, die nach außen hin folgenden transparenten Schichten aus MgF<sub>2</sub> oder SiO<sub>2</sub> (Brechungsindex  $n < 1,65$ ) und einer semitransparenten bzw. semiopaken Metallschicht bestehen. Anwendungsgebiet sind Druckfarben für fälschungssichere Banknoten. Die Pigmente werden durch Physical Vapor Deposition im Vakuum und anschließende Zerkleinerung des mehrschichtigen Films im allgemeinen in einem Ultraschallzerkleinerer, auf Pigmentpartikelgröße hergestellt.

Sämtliche in den o.g. Patenten beschriebenen Pigmente haben den Nachteil, daß sie aufgrund freier Metallflächen korrosionsanfällig sind. Zwar lassen sich die aus mehrschichtig aufgedampften Filmen hergestellten Pigmente auf den Großflächen der Pigmentteilchen durch Erzeugung einer Schutzschicht schon im Aufdampfverfahren passivieren, wie dies gemäß US-A 3 438 796 erfolgte. Bei der Zerkleinerung auch des mehrschichtigen Films entstehen jedoch frische Bruchstellen, die verfahrensbedingt ungeschützt und daher sehr korrosionsempfindlich sind. Die chemische Reaktivität der frischen Bruchstellen führt - insbesondere in Gegenwart von Feuchtigkeit, Säuren oder Basen - zu Korrosion und damit zwangsläufig zu einer Verschlechterung der Brillanz und Koloristik der Pigmentplättchen. Dies stellt ein ernsthaftes anwendungstechnisches Problem dar. In US-A 5 498 781 ist ein erster Versuch zur Passivierung optisch variabler Pigmente für wässrige Beschichtungssysteme beschrieben. Das verkaufsfertige optisch variable Pigment-Pulver wird danach mit einer Silanverbindung vom Typ R<sub>3</sub> Si-A-X im speziellen mit (CH<sub>3</sub> CH<sub>2</sub> O)<sub>3</sub> Si(CH<sub>2</sub>)<sub>3</sub> NH<sub>2</sub> in wässriger alkoholischer Lösung oberflächenbeschichtet, bei 110° C getempert und anschließend in alkoholischer Lösung mit einem Polymer, das funktionelle IsoCyanatgruppen trägt, zur Reaktion gebracht.

Das Ergebnis ist ein fertiger Lack, wie er zur dekorativen Oberflächenbeschichtung von Automobilen angewendet wird. Die in US-A 5 498 781 beschriebene Passivierung führt somit zu einem einzigen Anwendungssystem und entbehrt der vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten eines passivierten Pigmentes. Ein weiterer Nachteil dieses Passivierungsverfahrens liegt darin, daß die Korrosionsprozesse an den gefährdeten Bruchkanten der optisch variablen Pigmente bereits eingesetzt haben, wenn die Behandlung des fertigen Pigmentpulvers beginnt.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es daher, das Korrosionsverhalten der durch PVD und anschließende Zerkleinerung der Filme hergestellten Pigmente zu verbessern und solche Pigmente bereitzustellen, die auch in aggressiven wässrigen (insbesondere sauren

oder alkalischen) oder lösemittelbasierenden Medien weitgehend stabil bleiben. Hierbei sollten in weiterer Sicht die durch die Filmzerkleinerung entstandenen frischen Bruchstellen, bei optisch variablen Mehrschichtpigmenten, insbesondere die Bruchstellen der zentralen hochreflektierenden Aluminiumschicht passiviert werden.

Diese Aufgabe wird durch Vorschlag von Pigmenten gemäß Anspruch 1 sowie durch eine Behandlung gemäß mindestens einem der selbständigen Verfahrensansprüche gelöst.

Erfindungsgemäß überziehen sich alle freien Metalloberflächen mit einer festhaftenden passivierenden Schicht mit Barrierefunktion. Hierbei ist bevorzugt, daß nach dem erfindungsgemäßen Verfahren die passivierende Schicht während des Schrittes Filmzerkleinerung aufgebracht wird, sich also sozusagen in situ unmittelbar bei der Entstehung der frischen Bruchkanten bildet. Die chemisch aufgetragene passivierende Schutzschicht muß von einer Art sein, daß sie sich - sofern die Großflächen der Pigmentteilchen ungeschützt sind - an den Großflächen der Pigmentteilchen anlagert, auch und insbesondere jedoch die Bruchflächen überdeckt. Hierzu läßt sich eine Anzahl von Verbindungen und Vorgehensweisen einsetzen:

So kann die passivierende Schutzschicht aus Stoffen der Gruppe langkettige Carbonsäuren, Phosphonsäuren, Phosphorsäure, Alkohole, Amine, Amide und Derivate dieser Stoffe mit 8 bis 20 C-Atomen sowie aus salzartigen Verbindungen dieser Stoffe bestehen. Diese Stoffe werden auf die Pigmentteilchen entweder aus geeigneten Lösungen oder durch Direktbehandlung aufgebracht.

Die Schutzschicht kann aber auch aus mindestens einer Metalloxid-Schicht und/oder einer Metalloxidhydratschicht der Gruppe B, Al, Sn, Ti, V, Cr, Mo, Zn, Ce bestehen. Diese Schicht wird durch eine kontrollierte Hydrolyse entsprechender Salze oder Metallsäureester aufgefällt.

Weiterhin kann die Schutzschicht aus organisch modifizierten Silikaten, Titanaten, Zirkonaten oder Aluminiumzirkonaten bestehen und auch aus entsprechenden organischen Lösungen oder durch Hydrolyse entsprechend modifizierter Metallsäureester aufgebracht werden.

Als Schutzschicht ist auch eine organische Polymerschicht auf Basis von Acrylaten und/oder Methacrylaten möglich, die durch radikalische Polymerisation in Lösung aufgebracht werden. Diese Schutzschicht kann auf die Pigmente oder in einer besonderen Ausgestaltung der Erfindung bereits während der Filmzerkleinerung aufgebracht werden.

Eine Schutzschicht, die durch Kombinationen der vorstehend aufgeführten Stoffe besteht, ist denkbar.

Die Versuche haben überdies ergeben, daß es vorteilhaft ist, anstelle des reinen Aluminiums Aluminiumlegierungen mit größerer Korrosionsbeständigkeit zu verwenden. Besonders hervorzuheben sind die meer-

wasserbeständige Aluminiumlegierung "Hydronalium" (mit 7 Gew.% Magnesium und wenig Silizium) und chromhaltige Aluminiumlegierungen.

Bei der Herstellung der Mehrschichtenpigmente wird in bekannter Weise vorgegangen. In einem Roll-Coater (Vakuumbeschichtungsapparatur mit einem innenliegenden auf- und abrollbaren Folienwickel) wird eine Folie, die zuvor mit einer Release-Schicht versehen wurde, über Physical Vapor Deposition sukzessive mit einer semitransparenten Aluminium-Schicht (5-40 nm Dicke), dann einer transparenten  $\text{SiO}_2$ -Schicht (100-600 nm Dicke), dann einer opaken Aluminiumschicht (> 60 nm Dicke), dann wieder mit einer transparenten  $\text{SiO}_2$ -Schicht (100-600 nm Dicke) und schließlich mit einer semitransparenten Aluminiumschicht (5-40 nm Dicke) beschichtet. Anstelle von reinem Aluminium können für die zentrale Aluminiumschicht und/oder für die beiden semitransparenten Aluminiumschichten auch aluminiumbasierende Legierungen verwendet werden. Das Verdampfen des Aluminiums oder aluminiumbasierenden Metalls erfolgt elektrisch über widerstandsbeheizte Schiffchen oder durch Sputtering. Für optisch variable Pigmente wird Sputtering vorgezogen. Auch für die Verdampfung von  $\text{SiO}_2$ - bzw. von  $\text{SiO}_2$ -haltigen Schichten ist Sputtering die bevorzugte Methode. Das Versetzen von  $\text{SiO}_2$  mit Kryolith erweist sich als vorteilhaft, da der Aufbau der  $\text{SiO}_2$ /Kryolith-Schicht sehr viel rascher erfolgt als der Aufbau einer reinen  $\text{SiO}_2$ -Schicht und Kryolith etwa die gleiche Brechzahl hat wie  $\text{SiO}_2$ .

Zur Herstellung des Pigments aus dem mehrschichtigen Film wird zunächst die Release-Schicht mit Hilfe eines Lösemittels aufgelöst, der Film wird vom Substrat abgeschält und die dabei anfallenden Filmbruchstücke werden, gegebenenfalls nach Waschen und Filtrieren, zerkleinert. Die Zerkleinerung der Filmbruchstücke auf Pigmentgröße erfolgt durch Ultraschall oder mechanisch durch Hochgeschwindigkeitsrührer in einem flüssigen Medium oder nach Trocknung derselben in einer Luftstrahlmühle mit Sicherterrad. Die freien Metalloberflächen des Pigments, das in einer Teilchengröße zwischen 5 und 60  $\mu\text{m}$ , vorzugsweise zwischen 12 und 36  $\mu\text{m}$  anfällt, werden je nachdem die Pigmentzerkleinerung in flüssigem Medium oder trocken vorgenommen wird, bereits während des Zerkleinerungsvorganges oder im Anschluß daran durch eines der vorstehend genannten erfindungsgemäßen Verfahren mit einer passivierenden Schutzschicht belegt.

Wird die Passivierung während des Zerkleinerungsvorganges vorgenommen, so werden dem flüssigen Medium, in dem die Filmbruchstücke bei der Zerkleinerungsbehandlung vorliegen, z. B. Carbonsäure, Phosphorsäure oder Phosphorsäureester oder Chromsäure zugesetzt. Dabei muß das Medium für das jeweils zugesetzte Passivierungs-Agens zumindest eine gewisse Löseeigenschaft haben. Passivieren des trockenen Pulvers z. B. durch Zumischen von z. B. Metalloxiden, Polymeren, höheren Fettsäuren oder von

Phosphorsäureestern in feinteiliger Form ist ebenfalls möglich, ebenso Passivierung in der Gasphase z. B. bei der Zerkleinerung von Filmbruchstücken in einer Luftstrahlmühle, jedoch weniger bevorzugt. Im bevorzugten Fall werden Carbonsäuren, Phosphorsäure, Phosphormolybdänsäure oder Phosphorsäureester, Chromsäure oder auch Gemische mehrerer Passivierungsmittel in wässrigen, alkoholischen, ketonartigen, alkanartigen, etherartigen oder anderen organischen Lösemitteln wie Tetrahydrofuran, Propylacetat oder Toluol oder auch Gemischen derselben angewendet. Bei den Carbonsäuren sind die höheren Fettsäuren wie Stearinsäure, Ölsäure, Myristinsäure oder etwa Salze, wie z. B. Natriumstearat oder Zinkstearat besonders geeignet. Auch Dicarbonsäuren oder deren Salze können eingesetzt werden.

Phosphorsäure kann als ein- oder mehrbasige Säure zum Einsatz kommen. Unter den möglichen Phosphorsäureestern sind solche auf Basis höherer Fettsäuren besonders bevorzugt. Chromsäure ( $\text{CrO}_3$ ) wird zweckmäßigerweise als 20-%ige wässrige Lösung appliziert.

Die Konzentration des passivierenden Agens im flüssigen Medium wird im Normalfall zwischen 5 und 30 Gew.% gewählt. Im Ausnahmefall flüssiger Passivierungsmittel kann auch im 100-%igen Konzentrat gearbeitet werden, so z. B. bei Ölsäure. Die passivierende Behandlung im flüssigen Medium selbst erfolgt bevorzugt über 1-5 Stunden. Während dieser Zeit wird die pigmenthaltige Suspension schonend gerührt. Nach der Behandlung wird das Pigment abfiltriert, gegebenenfalls gewaschen und getrocknet. Die Notwendigkeit des Waschens besteht nur bei der  $\text{CrO}_3$ -Behandlung. Eine "Nachreifephase", während der das Pigment 3-4 Wochen ausschließlich lagert, erhöht die Qualität der Passivierung aller Erfahrung nach. Analysen zeigen, daß je nach Partikelgröße 0 - 30 Gew.% des passivierenden Agens fest auf die Oberfläche des Pigments "aufzieht".

Die korrosionsstabilen Ein- und Mehrschichtenpigmente nach der Erfindung werden zur Materialeinfärbung, insbesondere zur Einfärbung dekorativer Beschichtungen im Lack-, Anstrichmittel-, Kunststoff-, Druck- und Keramik-Sektor angewendet.

Zur schnellen Überprüfung der Wirksamkeit der Passivierung, d. h. der Wasserbeständigkeit der Pigmente, dient beispielsweise der in DE-A 40 30 727 beschriebene Kochtest in Wasser. Dabei werden 1,5 g des zu testenden Metall- bzw. Mehrfilmpigments als Paste in 10 g Butylglykol vordispersiert und dann zu 150 g Wasser in eine gasdicht verschließbare Apparatur gegeben. Man erhitzt dann bis zum Sieden und registriert die Zeit, die bis zur Entwicklung von 400 ml Wasserstoff benötigt wird.

Nicht stabilisierte Pigmente reagieren innerhalb weniger Minuten ab. Die erfindungsgemäß hergestellten Pigmente erfordern dagegen Kochzeiten von mindestens 15 h bis 400 ml Wasserstoff entwickelt sind.

Die folgenden Beispiele dienen der weiteren Erläuterung der Erfindung und veranschaulichen anhand des vorstehend genannten Tests die erzielte Passivierung und Korrosionsbeständigkeit der Pigmente nach der Erfindung.

#### Beispiele:

Herstellung von metallhaltigen Partikeln als Ausgangsprodukt für die Pigmentherstellung.

A. In einem Roll Coater wird auf eine mit einer acrylharzbasierenden Release-Schicht beschichtete Polyester-Folie durch Verdampfen von geschmolzenem Aluminium eine 90 nm dicke Aluminiumschicht aufgebracht. Die Schicht wird dem Roll Coater entnommen und mit Hilfe von Aceton durch Anlösen der Release-Schicht abgeschält. Die Bruchstücke der Schicht werden abdekantiert und mit Testbenzin gewaschen (300% Restlösemittel).

B. In einem Roll Coater werden auf eine mit einer acrylharzbasierenden Release-Schicht beschichtete Polyester-Folie übereinander der Reihe nach folgende Schichten durch Sputtering aufgebracht:

1. (M') eine 10 nm dicke semitransparente Aluminiumschicht
2. (T) eine 500 nm dicke transparente  $\text{SiO}_2$ -Schicht
3. (M) eine 60 nm dicke opake Aluminiumschicht
4. (T) eine 500 nm dicke transparente  $\text{SiO}_2$ -Schicht
5. (M') eine 10 nm dicke semitransparente Aluminiumschicht.

Man erhält einen Mehrschichtenfilm, der einen deutlichen Grün/Rot-Farbflop aufweist. Dieser Film wird dem Roll-Coater entnommen und mit Lösemittel (THF/Wasser/Ethanol = 1:1:1, oder Aceton) vom Substrat abgeschält. Die Bruchstücke werden abfiltriert.

C. Vorgehen wie unter A. mit dem Unterschied, daß die Schichten 1. (M'), 3. (M) und 5. (M') nicht aus reinem Aluminium, sondern aus einer Aluminium/Chrom-Legierung (95 Gew.% Al, 5 Gew.% Cr) bestehen.

D. Vorgehen wie unter A. mit dem Unterschied, daß die Schichten 1. (M'), 3. (M) und 5. (M') nicht aus reinem Aluminium, sondern aus einer Hydronium-Legierung (92,9 Gew.% Al, 7 Gew.% Mg, 0,1 Gew.% Si) bestehen.

## Passivierung der Bruchstücke

### Beispiel 1: Beschichtung von Einschichtpigmenten

Der lösemittel- und aluminiumfilmbruchstücke-haltige Slurry gem. Beispiel A. wird in eine Chromsäure ( $\text{CrO}_3$ )-haltige wässrige Lösung eingetragen, die 12 Gew.%  $\text{CrO}_3$  und 88 Gew.% Wasser enthält. Anschließend wird die Suspension im Ultraschallzerkleinerer über 60 Minuten bei 30° C behandelt. Dann wird das Pigment dekantiert, mehrmals mit Isopropanol gewaschen und schließlich in die Endform einer verkaufsfertigen isopropanolhaltigen Paste gebracht.

### Beispiel 2: Beschichtung mit Ölsäurelösung

Die unter B. hergestellten Mehrschichtenfilm-Fragmente werden lösemittelfeucht in eine Ölsäure ( $\text{C}_{17}\text{H}_{33}\text{COOH}$ ) enthaltende alkoholische Lösung (30 Gew.% Ölsäure, 70 Gew.% Ethanol) eingetragen und anschließend in einem handelsüblichen Ultraschallzerkleinerer über etwa 1 Stunde behandelt. Danach liegt die Partikelgröße zwischen 3 und 60  $\mu\text{m}$ . Anschließend werden die Partikel bei 40° C noch über weitere 4 Stunden schonend gerührt. Danach wird abgekühlt, filtriert, mit einer Lösung bestehend aus 95 Gew.% Ethanol und 5 Gew.% Ölsäure gewaschen und bei 50° C im Vakuumtrockenschrank getrocknet. Anschließend wird das Pulver 4 Wochen bei Raumtemperatur gelagert.

Das so passivierte Pigmentpulver weist einen C-Anteil von 4 Gew.% auf.

### Beispiel 3: Beschichtung mit Phosphatlösung

Die unter B. hergestellten Mehrschichtenfilm-Bruchstücke werden lösemittelfeucht in eine Triethylphosphat ( $(\text{C}_2\text{H}_5)_3\text{PO}_4$ ) enthaltende alkoholische Lösung (20 Gew.% Triethylphosphat, 77 Gew.% Ethanol, 3 Gew.%  $\text{H}_2\text{O}$ ) eingetragen und dann im Ultraschallzerkleinerer über ca. 1 Stunde behandelt. Danach liegt die Partikelgröße zwischen 3 und 60  $\mu\text{m}$ . Anschließend werden die Partikel bei 50° C noch weitere 3 Stunden schonend gerührt. Danach wird abgekühlt und bei 50° C im Vakuumtrockenschrank getrocknet. Das Pulver wird über 4 Wochen bei Raumtemperatur gelagert.

Das dergestalt passivierte Pigmentpulver weist einen P-Anteil von 0,4 Gew.% auf.

### Beispiel 4: Beschichtung mit Chromatlösung

Die unter B. hergestellten Mehrschichtenfilm-Fragmente werden lösemittelfeucht in eine Chromsäure ( $\text{CrO}_3$ )-haltige wässrige Lösung eingetragen. Die Lösung enthält 10 Gew.%  $\text{CrO}_3$  und 90 Gew.%  $\text{H}_2\text{O}$ . Anschließend werden die Fragmente im Ultraschallzerkleinerer über ca. 1 Stunde auf Partikelgrößen zwischen 3 und 60  $\mu\text{m}$  gebracht. Danach wird die Suspension über 2 Stunden bei 40° C schonend

gerührt, dann wird das Pigment filtriert und mit Wasser gewaschen. Es wird bei 60° C im Vakuumtrockenschrank getrocknet und 2 Wochen gelagert.

Das Pigment enthält 1,4 Gew.% Chrom.

### Beispiel 5: Beschichtung mit Zinkstearatlösung

Das unter C. hergestellte Mehrschichtenfilm-Material wird im Vakuumtrockenschrank bei 50° C getrocknet und dann in eine Wasser/Xylol-haltige Zinkstearatlösung (10 Gew.% Zinkstearat, 5 Gew.% Wasser, 85 Gew.% Xylol) eingetragen und im Ultraschallzerkleinerer auf Partikelgrößen zwischen 5 und 50  $\mu\text{m}$  gebracht. Danach wird unter schonendem Rühren die Suspension 2 Stunden lang auf 80° C erhitzt. Danach wird das Pigment abfiltriert, im Vakuumtrockenschrank bei 50° C getrocknet und 4 Wochen lang gelagert.

### Beispiel 6: Beschichtung mit Chromatlösung

Die unter D. hergestellten Mehrschichtenfilm-Fragmente werden lösemittelfeucht in Chromsäure ( $\text{CrO}_3$ )-haltige Lösung (15 Gew.%  $\text{CrO}_3$ , 85 Gew.%  $\text{H}_2\text{O}$ ) eingetragen und in einem Ultraschallzerkleinerer auf Partikelgrößen zwischen 5 und 60  $\mu\text{m}$  gebracht. Danach wird die Suspension bei 40° C zwei Stunden lang gerührt. Anschließend wird das Pigment abfiltriert, mit  $\text{H}_2\text{O}$  gewaschen, bei 60° C im Vakuumtrockenschrank bei 50° getrocknet und 4 Wochen gelagert.

### Beispiel 7: Polymerbeschichtung in Lösung

125 g von durch PVD hergestellten einschichtigen Pigmentpartikeln mit einer mittleren Teilchengröße von 18  $\mu\text{m}$  werden in 1300 g Testbenzin dispergiert und auf 120° C erhitzt. Zuerst werden 7,6 g 3-Methacryloxypropyltrimethoxysilan in 20 g Testbenzin und anschließend 0,3 g Vinylphosphonsäure in 20 g Testbenzin, 0,3 g Wasser und 5,0 g 2-Butanol zugegeben und 1 h bei 120° C umgerührt. Danach werden 12 g Trimethylolpropantrimethacrylat in 20 g Testbenzin und anschließend innerhalb von 30 min eine Aufschlämmung von 0,4 g 2,2-Azobis (2-methylpropannitril) in 10 g Testbenzin zugegeben. Man rührt 5 h bei 120° C, läßt die Reaktionsmischung abkühlen und trennt das beschichtete Pigment über eine Filternutsche ab. Der erhaltene Filterkuchen wird im Vakuumtrockenschrank vom Lösemittel befreit. Im Kochtest entwickelt das Pigment nach 22 h nur 100 ml Wasserstoff.

### Beispiel 8: Polymerbeschichtung in Lösung

Gemäß der Arbeitsweise von Beispiel 7 werden korrosionsstabile Pigmente unter Verwendung von 0,2 g 2-Carboxyethanphosphonsäure bzw. 0,2 g Aminoethanphosphonsäure anstelle von 0,3 g Vinylphosphonsäure erzeugt.

Im Kochtest entwickeln die so hergestellten Pigmente nach 20 h 120 ml bzw. 125 ml Wasserstoff.

Beispiel 9: Beschichtung mit Phosphat nach einem CVD-Verfahren

100 g einschichtige Pigmentteilchen (mittlere Teilchengröße 20 µm) wurden im Wirbelschichtreaktor durch Einleiten von insgesamt 800 l/h Stickstoff als Wirbelgas fluidisiert und auf 200°C erhitzt. 200 l/h der Wirbelgase wurden durch eine auf 70°C erwärmte und mit 20 ml POCl<sub>3</sub> beschickte Vorlage geleitet. Weitere 200 l/h Stickstoff wurden in einer zweiten auf 50°C erwärmten und mit Wasser beschickten Vorlage mit Wasserdampf beladen und in den Reaktor überführt. Der Rest der Wirbelgase wurde direkt durch die untere Öffnung des Reaktors über den Frittenboden eingeblasen.

Nach etwa 2 h war die gesamte POCl<sub>3</sub>-Menge verbraucht. Die Analyse ergab 0,82 Gew.-% P im passivierten Pigment.

Im Kochtest entwickelte das Pigment nach 22 h 90 ml Wasserstoff.

Beispiel 10: Beschichtung mit Phosphit nach einem CVD-Verfahren

Analoges Vorgehen gemäß Beispiel 9, jedoch unter Verwendung von 24 ml Trimethylphosphit bei einer Vorlagentemperatur von 20°C und 3 h Reaktionszeit. Das fertige Pigment enthielt 2,8 Gew.-% P; im Kochtest entwickelte es nach 24 h 60 ml Wasserstoff.

Beispiel 11: Beschichtung mit Vanadat nach einem CVD-Verfahren

Analoges Vorgehen gemäß Beispiel 9, jedoch unter Verwendung von 28 ml VOCl<sub>3</sub> bei einer Vorlagentemperatur von 20°C und 5 h Reaktionszeit. Das so beschichtete Pigment enthielt 13 Gew.-% V; im Kochtest bildeten sich in 22 h 360 ml Wasserstoff.

Beispiel 12: Beschichtung mit Molybdänsäure in Lösung

200 g Pigmentpartikel (mittlere Teilchengröße 15 µm) wurden in 2000 ml Propylenglykolmonomethylether dispergiert und bei 15-20°C bei einem pH-Wert von 9 mit einer wäßrigen Lösung von 20 g Ammoniumparamolybdat (NH<sub>4</sub>)<sub>6</sub>Mo<sub>7</sub>O<sub>24</sub> · 4 H<sub>2</sub>O in 400 g demineralisiertem Wasser tropfenweise versetzt. Nach 1 h Reaktionszeit wurde das Reaktionsprodukt mittels Filternutsche isoliert und mehrfach mit demineralisiertem Wasser gewaschen, um Ammoniumsalze und nicht abreagiertes Molybdat zu entfernen. Das auf diese Weise beschichtete Pigment enthielt 5,2 Gew.-% Mo und entwickelte im Kochtest nach 24 h 85 ml Wasserstoff.

Beispiel 13: Beschichtung mit Cersilicatlösung

100 g Pigmentpulver (mittlere Teilchengröße 12 µm) werden in 600 ml Propylenglykolmonobutylether dispergiert und mit einer wäßrigen Lösung von 50 g Cersilikat 15 h bei Raumtemperatur gerührt. Anschließend wurde das Pigment über eine Filternutsche abgetrennt.

Das erhaltene Pigmentpulver enthielt 14,0 Gew.-% Ce und bildete im Kochtest nach 22 h 150 ml Wasserstoff.

Beispiel 14: Beschichtung mit Organophosphiten (RO)<sub>2</sub>PHO

100 g Pigmentpulver wurden in 1000 g Testbenzin dispergiert und mit 8 g Dioctylphosphit in 100 g Testbenzin bei Raumtemperatur versetzt und 24 h intensiv gerührt. Anschließend wurde das Pigment mittels Filternutsche abgetrennt und bei 90°C im Vakuumtrockenschrank getrocknet. Das so beschichtete Pigment enthielt 0,76 Gew.-% P und entwickelte im Kochtest nach 20 h 90 ml Wasserstoff.

Beispiel 15: Beschichtung mit modifizierten Titanaten in Lösung

100 g Pigmentpulver wurden in 800 g Ethylacetat homogen dispergiert, mit einer Lösung von 20 g Isopropyltri(dioctyl)pyrophosphatotitanat (KR 38S, Fa. Kenrich) in 100 g Ethylacetat versetzt und 24 h bei Raumtemperatur intensiv gerührt. Anschließend wurde das Pigment vom Lösemittel separiert und im Vakuumtrockenschrank bei 50°C getrocknet. Das beschichtete Pigment enthielt 0,5 Gew.-% Ti und 2,2 Gew.-% P und entwickelte im Kochtest nach 24 h 70 ml Wasserstoff.

#### Patentansprüche

1. Durch Physical Vapor Deposition (PVD) hergestellte Metallpigmente auf Aluminiumbasis, dadurch gekennzeichnet, daß alle nach der Zerkleinerung eines durch PVD erzeugten Metallfilms freiliegenden Metallflächen, insbesondere die Bruchflächen, der Metallpigment-Partikel mit einer passivierenden Schutzschicht belegt sind.
2. Metallpigmente nach Anspruch 1, die zur Erzielung variabler Farbeffekte einen Mehrschichtenaufbau des Typs M'TMTM' haben, wobei M' eine semitransparente Aluminium- oder aluminiumbasierende Metallschicht, T ein transparentes niedrigbrechendes Dielektrikum und M eine hochreflektierende opake Aluminium- oder aluminiumbasierende Schicht sind und wobei auf die Schicht M' zusätzlich eine passivierende Schutzschicht aufgebracht ist, dadurch gekennzeichnet, daß die Schutzschicht sich auch über die Bruchflächen der

Pigmentteilchen erstreckt.

3. Metallpigmente nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die passivierende Schutzschicht aus einem Stoff der Gruppe Carbonsäuren, Phosphorsäure, Phosphonsäuren und Derivate dieser Stoffe mit 8 bis 20 C-Atomen oder aus salzartigen Verbindungen der Stoffe der genannten Gruppe besteht. 5
4. Metallpigmente nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die passivierende Schutzschicht aus mindestens einer Metalloxidschicht und/oder Metalloxidhydratschicht aus Metallen der Gruppe B, Al, Sn, Ti, V, Cr, Mo, Zn, Ce besteht. 15
5. Metallpigmente nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die passivierende Schutzschicht aus einem organisch modifizierten Silikat, Titanat, Zirkonat oder Aluminiumzirkonat besteht. 20
6. Metallpigmente nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die passivierende Schutzschicht aus einem organischen Polymer auf Basis von Acrylaten und/oder Methacrylaten besteht. 25
7. Metallpigmente nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Metallschicht bzw. Metallschichten aus einer korrosionsstabilen Aluminiumlegierung besteht bzw. bestehen. 30
8. Metallpigmente nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Aluminiumlegierung eine chromhaltige Aluminiumlegierung ist. 35
9. Verfahren zur Erzeugung korrosionsstabiler Metallpigmente auf Aluminiumbasis, die im Wege der Physical Vapor Deposition (PVD) und anschließende Zerkleinerung des entstandenen Metallfilms hergestellt sind, dadurch gekennzeichnet, daß die durch die Zerkleinerung erhaltenen Pigmente mit einem oder mehreren Stoffen der Gruppe Carbonsäure, Phosphonsäuren, Phosphorsäure, Phosphormolybdänsäure, Alkohole, Amine, Amide und Derivate dieser Stoffe behandelt werden. 40
10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß die Pigmente mit Derivaten mit 8 bis 20 C-Atomen der genannten Stoffe behandelt werden. 45
11. Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, daß die Pigmente in Lösungen von salzartigen Verbindungen der genannten Stoffe oder deren Derivaten behandelt werden. 50
12. Verfahren zur Erzeugung korrosionsstabiler Metallpigmente auf Aluminiumbasis, die im Wege der Physical Vapor Deposition (PVD) und anschließenden

den Zerkleinerung des entstandenen Metallfilms hergestellt sind, dadurch gekennzeichnet, daß auf die freien Metallflächen der durch die Zerkleinerung erhaltenen Pigmente als passivierende Schutzschicht eine Metalloxid- und/oder Metalloxidhydratschicht durch Hydrolyse von Salzen oder Metallsäureestern aus der Gruppe B, Al, Sn, Ti, V, Cr, Mo, Zn, Ce aufgefällt wird.

13. Verfahren zur Erzeugung korrosionsstabiler Metallpigmente auf Aluminiumbasis, die im Wege der Physical Vapor Deposition (PVD) und anschließenden Zerkleinerung des entstandenen Metallfilms hergestellt sind, dadurch gekennzeichnet, daß auf die freien Metallflächen der durch die Zerkleinerung erhaltenen Pigmente als passivierende Schutzschicht eine organisch modifizierte Silikat-, Titanat-, Zirkonat- oder Aluminiumzirkonatschicht aus entsprechenden organischen Lösungen oder durch Hydrolyse entsprechend modifizierter Metallsäureester aufgebracht wird. 15
14. Verfahren zur Erzeugung korrosionsstabiler Metallpigmente auf Aluminiumbasis, die im Wege der Physical Vapor Deposition (PVD) und anschließenden Zerkleinerung des entstandenen Metallfilms hergestellt sind, dadurch gekennzeichnet, daß auf die freien Metallflächen der durch die Zerkleinerung erhaltenen Pigmente als passivierende Schutzschicht eine organische Polymerschicht auf Basis von Acrylaten und/oder Methacrylaten durch radikalische Polymerisation in Lösung aufgebracht wird. 20
15. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daß das Aufbringen der passivierenden Schutzschicht auf die freien Metalloberflächen der Pigmentteilchen während des Zerkleinerungsvorgangs des durch PVD erzeugten Metallfilms erfolgt. 25
16. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 15, dadurch gekennzeichnet, daß ein die passivierende Schutzschicht bildender Stoff oder eine Komponente davon die Release-Schicht bei der Herstellung der Aluminiumpigmente im Wege des PVD bildet und daß während des Zerkleinerungsvorgangs des Metallfilms die Release-Schicht aufgelöst und als Schutzschicht auf die freien Metallflächen der Metallteilchen aufgebracht bzw. durch Zugabe einer entsprechenden Schutzschicht-Komponente mit dieser zur Reaktion gebracht und das Reaktionsprodukt als Schutzschicht aufgebracht wird. 30
17. Verwendung der Metallpigmente nach einem der Ansprüche 1 bis 8 oder der Metallpigmente, hergestellt nach einem der Verfahren gemäß den Ansprü-

chen 9 bis 16, in Farben und Lacken, Druckfarben  
und Kunststoffen.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



(19)



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

**EP 0 826 745 A3**

(12)

## EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(88) Veröffentlichungstag A3:  
23.12.1998 Patentblatt 1998/52

(51) Int. Cl.<sup>6</sup>: **C09C 1/64**, C09D 7/12,  
C09D 11/00, C08K 9/02,  
C08K 9/08, C09C 1/00

(43) Veröffentlichungstag A2:  
04.03.1998 Patentblatt 1998/10

(21) Anmeldenummer: 97104852.5

(22) Anmeldetag: 21.03.1997

(84) Benannte Vertragsstaaten:  
**AT BE CH DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC  
NL PT SE**  
Benannte Erstreckungsstaaten:  
**AL LT LV RO SI**

(30) Priorität: 30.08.1996 DE 19635085

(71) Anmelder:  
**ECKART-WERKE STANDARD BRONZEPULVER-  
WERKE  
CARL ECKART GMBH & CO.  
D-90763 Fürth (DE)**

(72) Erfinder:  
• Sommer, Günter, Dr.  
91207 Lauf (DE)  
• Ostertag, Werner, Dr.  
67269 Grünstadt (DE)  
• Kaupp, Günter, Dr.  
91284 Neuhaus (DE)

(74) Vertreter:  
**LOUIS, PÖHLAU, LOHRENTZ & SEGETH  
Hauptstrasse 19  
82319 Starnberg (DE)**

(54) **Korrosionsstabile, durch Physical Vapor Deposition hergestellte Aluminiumpigmente und Verfahren zu deren Stabilisierung**

(57) Durch Physical Vapor Deposition (PVD) hergestellte Metallpigmente auf Aluminiumbasis, deren nach der Zerkleinerung eines durch PVD erzeugten Metallfilms freiliegende Metallflächen, insbesondere die Bruchflächen davon, mit einer passivierenden Schutzschicht belegt sind. Hierdurch kann Korrosionsstabilität dieser Metallpigmente erreicht werden.

EP 0 826 745 A3



Europäisches  
Patentamt

# EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung  
EP 97 10 4852

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.6)
Y	EP 0 595 131 A (BASF) 4. Mai 1994 * Spalte 1, Absatz 2 * * Spalte 2, letzter Absatz * * Spalte 3, letzter Absatz - Spalte 4, Absatz 1; Ansprüche 1,7 *	3,9	C09C1/64 C09D7/12 C09D11/00 C08K9/02 C08K9/08 C09C1/00
A	---	1,17	
Y	US 4 321 087 A (SOL LEVINE ET AL.) 23. März 1982 * Spalte 2, Zeile 61-64; Ansprüche 1,2,9 *	3,9	
A	---	12-14,16	
Y	DATABASE WPI Week 8925 Derwent Publications Ltd., London, GB; AN 89-181984 XP002082276 & JP 01 119601 A (FUJI PHOTO FILM CO.) , 11. Mai 1989 * Zusammenfassung *	3,9	
A	DATABASE WPI Week 7445 Derwent Publications Ltd., London, GB; AN 74-78127v XP002082277 & JP 49 031403 A (OIKE & CO.) , 20. März 1974 * Zusammenfassung *	1,9	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.6) C09C
A	---	6,14	
P,X	EP 0 741 170 A (BASF) 6. November 1996 * Spalte 3, Zeile 4-52; Ansprüche 1,4,7,10 *	1-4,9, 12,17	
	---	-/--	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 27. Oktober 1998	Prüfer Van Bellingen, I
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EPO FORM 1503 03.82 (P4/C03)



Europäisches  
Patentamt

# EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung  
EP 97 10 4852

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE		
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch
A	DATABASE WPI Week 8610 Derwent Publications Ltd., London, GB; AN 86-065461 XP002082278 & JP 61 016968 A (OIKE KOGYO) , 24. Januar 1986 * Zusammenfassung *	2
D, A	US 3 438 796 A (A. R. HANKE) 15. April 1969 * Beispiel 1 *	1, 4, 12, 17
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt		
RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.6)		
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument

EPO FORM 1503 03/82 (P4C03)

POWERED BY **Dialog**

**Corrosion-resistant metal pigment based on aluminium produced by physical vapour deposition - has passivating coating applied to all exposed surfaces, especially fracture surfaces, of particles during or after pulverisation, useful in paint, printing ink etc.**

**Patent Assignee:** ECKART GMBH & CO KG; ECKART-WERKE STANDARD BRONZEPULVER-WERKE; KAUPP G; OSTERTAG W; SOMMER G

**Inventors:** KAUPP G; OSTERIAG W; OSTERTAG W; SOMMER G

#### Patent Family (13 patents, 26 countries)

Patent Number	Kind	Date	Application Number	Kind	Date	Update	Type
EP 826745	A2	19980304	EP 1997104852	A	19970321	199813	B
DE 19635085	A1	19980305	DE 19635085	A	19960830	199815	E
AU 199730131	A	19980305	AU 199730131	A	19970723	199820	E
JP 10088026	A	19980407	JP 1997229666	A	19970826	199824	E
CA 2214275	A	19980228	CA 2214275	A	19970827	199831	E
AU 713234	B	19991125	AU 199730131	A	19970723	200006	E
US 20010007696	A1	20010712	US 1997910978	A	19970807	200143	NCE
			US 1999323632	A	19990601		
US 6287695	B1	20010911	US 1997910978	A	19970807	200154	E
US 6428846	B2	20020806	US 1997910978	A	19970807	200254	E
			US 1999323632	A	19990601		
US 20020168484	A1	20021114	US 1997910978	A	19970807	200277	E
			US 1999323632	A	19990601		
			US 2002183889	A	20020627		
EP 826745	B1	20030219	EP 1997104852	A	19970321	200314	E
DE 59709334	G	20030327	DE 59709334	A	19970321	200329	E
			EP 1997104852	A	19970321		
ES 2191790	T3	20030916	EP 1997104852	A	19970321	200368	E

**Priority Application Number (Number Kind Date):** US 1999323632 A 19990601; EP 1997104852 A 19970321; DE 19635085 A 19960830

#### Patent Details

Patent Number	Kind	Language	Pages	Drawings	Filing Notes
EP 826745	A2	DE	8	0	
Regional Designated	AL AT BE CH DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LT LU LV MC NL PT RO SE SI				

States,Original				
DE 19635085	A1	DE	8	0
JP 10088026	A	JA	7	0
CA 2214275	A	EN		
AU 713234	B	EN		Previously issued patent AU 9730131
US 20010007696	A1	EN		Division of application US 1997910978
US 6428846	B2	EN		Division of application US 1997910978
				Division of patent US 6287695
US 20020168484	A1	EN		Division of application US 1997910978
				Continuation of application US 1999323632
				Division of patent US 6287695
				Continuation of patent US 6428846
EP 826745	B1	DE		
Regional Designated States,Original	DE ES FR GB IT			
DE 59709334	G	DE		Application EP 1997104852
				Based on OPI patent EP 826745
ES 2191790	T3	ES		Application EP 1997104852
				Based on OPI patent EP 826745

**Alerting Abstract: EP A2**

In metal pigments based on aluminium (Al), produced by physical vapour deposition (PVD), all exposed

surfaces of the particles obtained by crushing the film, especially the fracture surfaces, are coated with a passivating protective layer.

Also claimed is methods of producing corrosion-resistant pigments of this type.

USE - The pigments are used in paints, lacquers, printing inks and plastics (all claimed). They are useful in e.g. car lacquers, inks for printing valuable documents and the production of holograms.

ADVANTAGE - The fracture surfaces are very susceptible to corrosion if the particles are passivated before pulverisation. In a known method, the pigment is coated with a silane, which is then reacted with a polymer containing functional isocyanate groups. This method is applied only to pigments used in car lacquers and does not prevent corrosion at fracture surfaces, as it is used for coating the finished pigment. Pigments passivated after pulverisation are more resistant to corrosion, even in aggressive aqueous (especially acid or alkaline) or solvent-based media.

**International Classification (Main):** B05D-003/12, B32B-005/16, C09C-001/64, C23C-014/14

**(Additional/Secondary):** B05D-007/00, B32B-027/08, B32B-027/30, C08K-003/08, C08K-009/02, C08K-009/08, C09C-001/00, C09D-011/00, C09D-007/12, C22C-021/08, C23C-014/00, C23C-014/24, C23C-014/34, C23C-014/58, C23C-016/00, C23C-022/03, C23C-022/24, C23C-022/40, C23C-022/66, C23F-011/12, C23F-015/00

**US Classification, Issued:** 427216000, 427220000, 427327000, 427250000, 427600000, 427346000, 427250000, 428403000, 428404000, 427216000, 427220000, 427221000, 427250000, 427327000

#### Original Publication Data by Authority

##### Australia

Publication Number: AU 713234 B (Update 200006 E)

Publication Date: 19991125

Assignee: ECKART-WERKE STANDARD BRONZEPULVER-WERKE; DE (ECKA-N)

Inventor: KAUPP G OSTERTAG W SOMMER G

Language: EN

Application: AU 199730131 A 19970723 (Local application)

Priority: DE 19635085 A 19960830

Related Publication: AU 9730131 A (Previously issued patent)

Original IPC: C09C-1/64(A) B32B-27/08(B) B32B-27/30(B) C22C-21/08(B) C23C-14/24(B) C23C-14/34(B) C23C-22/03(B) C23C-22/24(B) C23C-22/40(B) C23C-22/66(B) C23F-11/12(B) C23F-15/00(B)

Current IPC: C09C-1/64(A) B32B-27/08(B) B32B-27/30(B) C22C-21/08(B) C23C-14/24(B) C23C-14/34(B) C23C-22/03(B) C23C-22/24(B) C23C-22/40(B) C23C-22/66(B) C23F-11/12(B) C23F-15/00(B)|AU 199730131 A (Update 199820 E)

Publication Date: 19980305

Assignee: ECKART-WERKE STANDARD BRONZEPULVER-WERKE (ECKA-N)

Inventor: KAUPP G OSTERTAG W SOMMER G

Language: EN

Application: AU 199730131 A 19970723 (Local application)

Priority: DE 19635085 A 19960830

Original IPC: C09C-1/64(A) B32B-27/08(B) B32B-27/30(B) C22C-21/08(B) C23C-14/24(B) C23C-14/34(B) C23C-22/03(B) C23C-22/24(B) C23C-22/40(B) C23C-22/66(B) C23F-11/12(B) C23F-15/00(B)

Current IPC: C09C-1/64(A) B32B-27/08(B) B32B-27/30(B) C22C-21/08(B) C23C-14/24(B) C23C-14/34(B) C23C-22/03(B) C23C-22/24(B) C23C-22/40(B) C23C-22/66(B) C23F-11/12(B) C23F-15/00(B)

**Canada**

Publication Number: CA 2214275 A (Update 199831 E)

Publication Date: 19980228

Assignee: ECKART-WERKE STANDARD BRONZEPULVER-WERKE (ECKA-N)

Inventor: SOMMER G OSTERTAG W KAUPP G

Language: EN

Application: CA 2214275 A 19970827 (Local application)

Priority: DE 19635085 A 19960830

Original IPC: C09C-1/64(A) C23C-14/58(B)

Current IPC: C09C-1/64(A) C23C-14/58(B)

**Germany**

Publication Number: DE 19635085 A1 (Update 199815 E)

Publication Date: 19980305

**\*\*Korrosionsstabile, durch Physical Vapor Deposition hergestellte Aluminiumpigmente und Verfahren zu deren Stabilisierung\*\***

Assignee: Eckart-Werke Standard Bronzepulver-Werke Carl Eckart GmbH Co., 90763 Fuerth, DE (ECKA-N)

Inventor: Sommer, Guenter, Dipl.-Chem. Dr., 91207 Lauf, DE Ostertag, Werner, Dipl.-Chem. Dr., 67269 Gruenstadt, DE Kaupp, Guenter, Dipl.-Chem. Dr., 91284 Neuhaus, DE

Agent: LOUIS, POeHLAU, LOHRENTZ SEGETH, 82319 Starnberg

Language: DE (8 pages, 0 drawings)

Application: DE 19635085 A 19960830 (Local application)

Original IPC: C09C-1/64(A) C08K-3/08(B) C09C-1/64(B)

Current IPC: C09C-1/64(A) C08K-3/08(B) C09C-1/64(B)

Claim: \* 1. Durch Physical Vapor Deposition (PVD) hergestellte Metallpigmente auf Aluminiumbasis, **\*\*dadurch gekennzeichnet, \*\*** dass alle nach der Zerkleinerung eines durch PVD erzeugten Metallfilms freiliegenden Metallflächen, insbesondere die Bruchflächen, der Metallpigment-Partikel mit einer passivierenden Schutzschicht belegt sind. [DE 59709334 G (Update 2003 29 E)]

Publication Date: 20030327

Assignee: ECKART-WERKE STANDARD BRONZE PULVER-WERKE; DE (ECKA-N)

Language: DE

Application: DE 59709334 A 19970321 (Local application) EP 1997104852 A 19970321 (Application)

Priority : DE 19635085 A 19960830

Related Publication: EP 826745 A (Based on OP I patent )

Original IPC: C09C-1/64(A) C08K-9/02(B) C08K-9/08(B) C09C-1/00(B) C09D-7/12(B) C09D-11/00(B)

Current IPC: C09C-1/64(A) C08K-9/02(B) C08K-9/08(B) C09C-1/00(B) C09D-7/12(B) C09D-11/00(B)

**European Patent Office**

Publication Number: EP 826745 A2 (Update 199813 B)

Publication Date: 19980304

**\*\*Korrosionsstabile, durch Physical Vapor Deposition hergestellte Aluminiumpigmente und Verfahren zu deren Stabilisierung Corrosion resistant aluminium pigments prepared by physical vapour deposition and process for their stabilization Pigments d'aluminium résistants à la corrosion préparés par dépôt physique de phase vapeur et procédé pour les stabiliser\*\***

Assignee: ECKART-WERKE STANDARD BRONZEPULVER-WERKE CARL ECKART GMBH CO., Kaiserstrasse 30, D-90763 Fuerth, DE (ECKA-N)

Inventor: Sommer, Guenter, Dr., Kunigundenstrasse 33, 91207 Lauf, DE Ostertag, Werner, Dr., Oberer Bergelweg 2, 67269 Gruenstadt, DE Kaupp, Guenter, Dr., Am Steinberg 17a, 91284 Neuhaus, DE

Agent: LOUIS, POeHLAU, LOHRENTZ SEGETH, Hauptstrasse 19, 82319 Starnberg, DE

Language: DE (8 pages, 0 drawings)

Application: EP 1997104852 A 19970321 (Local application)

Priority: DE 19635085 A 19960830

Designated States: (Regional Original) AL AT BE CH DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LT LU LV MC NL PT RO SE SI

Original IPC: C09C-1/64(A) C08K-9/02(B) C08K-9/08(B) C09D-7/12(B) C09D-11/00(B)

Current IPC: C09C-1/64(A) C08K-9/02(B) C08K-9/08(B) C09D-7/12(B) C09D-11/00(B)

Original Abstract: Corrosion-resistant metal pigment based on aluminium produced by physical vapour deposition In metal pigments based on aluminium (Al), produced by physical vapour deposition (PVD), all exposed surfaces of the particles obtained by crushing the film, especially the fracture surfaces, are coated with a passivating protective layer. Also claimed is methods of producing corrosion-resistant pigments of this type.

Claim: \* 1. Durch Physical Vapor Deposition (PVD) hergestellte Metallpigmente auf Aluminiumbasis, dadurch gekennzeichnet, dass alle nach der Zerkleinerung eines durch PVD erzeugten Metallfilms freiliegenden Metallflächen, insbesondere die Bruchflächen, der Metallpigment-Partikel mit einer passivierenden Schutzschicht belegt sind. [EP 826745 B1 (Update 200314 E)]

Publication Date: 20030219

**\*\*Korrosionsstabile, durch Physical Vapor Deposition hergestellte Aluminiumpigmente und Verfahren zu deren Stabilisierung** Corrosion resistant aluminium pigments prepared by physical vapour deposition and process for their stabilization Pigments d'aluminium résistants à la corrosion préparés par dépôt physique de phase vapeur et procédé pour les stabiliser\*\*

Assignee: ECKART-WERKE STANDARD BRON ZEPULVER-WERKE, CARL ECKART GMBH CO., Kaiserstrasse 30, D-90763 Furth, DE (ECKA-N)

Inventor: Sommer, Gunter, Dr., Kunigundenstrasse 33, 91207 Lauf, DE Ostertag, Werner, Dr., Oberer Bergelweg 2, 67269 Grunstadt, DE Kaupp, Gunter, Dr., Am Steinberg 17a, 91284 Neuhaus, DE

Agent: LOUIS, POHLAU, LOHRENTZ SEGETH, Sonnleitenweg 29, 82335 Berg, DE

Language: DE

Application: EP 1997104852 A 19970321 (Local application)

Designated States: (Regional Original) DE ES FR GB IT

Original IPC: C09C-1/64(A) C08K-9/02(B) C08K-9/08(B) C09C-1/00(B) C09D-7/12(B) C09D-11/00(B)

Current IPC: C09C-1/64(A) C08K-9/02(B) C08K-9/08(B) C09C-1/00(B) C09D-7/12(B) C09D-11/00(B)

Claim: 1. Durch Physical Vapor Deposition (PVD) hergestellte Metallpigmente auf Aluminiumbasis, die durch Zerkleinerung eines durch PVD erzeugten Metallfilms **\*\*und während des Zerkleinerungsvorgangs oder im Anschluss daran stattfindende Passivierung\*\*** erhalten werden, **\*\*wodurch\*\*** alle nach der Zerkleinerung freiliegenden Metallflächen, insbesondere die Bruchflächen, der Metallpigment-Partikel mit einer gegen einen Angriff durch wasserige, insbesondere saure oder alkalische, Medien passivierenden Schutzschicht belegt sind. 1. Aluminium-based metal pigments produced by physical vapour deposition (PVD) and obtained by comminution of a metal film produced by PVD and passivation taking place during the comminution operation or thereafter, whereby all metal surfaces exposed after comminution, especially the fracture surfaces, of the metal pigment particles are covered with a protective layer providing passivation against attack by aqueous, especially acidic or alkaline, media.

1. Pigments métalliques à base d'aluminium préparés par dépôt physique en phase vapeur (DPV), qui sont obtenues par concassage d'un film métallique obtenu par DPV et passivation intervenant au cours du processus de concassage, ou en addition à celui-ci, pigments dans lesquels toutes les surfaces métalliques dégagées après le concassage, en particulier les surfaces de rupture des particules de pigments métalliques sont recouvertes d'une couche protectrice passivante vis-à-vis d'une attaque par agents aqueux, en particulier acides ou alcalins.

## Spain

Publication Number: ES 2191790 T3 (Update 200368 E)

Publication Date: 20030916

Assignee: ECKART GMBH & CO KG (ECKA-N)



Language: ES

Application: EP 1997104852 A 19970321 (Application)

Priority: DE 19635085 A 19960830

Related Publication: EP 826745 A (Based on OPI patent )

Original IPC: C09C-1/64(A) C08K-9/02(B) C08K-9/08(B) C09C-1/00(B) C09D-7/12(B) C09D-11/00(B)

Current IPC: C09C-1/64(A) C08K-9/02(B) C08K-9/08(B) C09C-1/00(B) C09D-7/12(B) C09D-11/00(B)

### Japan

Publication Number: JP 10088026 A (Update 199824 E)

Publication Date: 19980407

**\*\*ALUMINUM-BASED METALLIC PIGMENT, PREPARATION THEREOF, USE THEREOF\*\***

Assignee: ECKART-WERKE STANDARD BRONZEPULVER-WERKE (ECKA-N) ECKART WERKE  
STANDARD BRONZEPULVER WERKE CARL ECKART GMBH CO

Inventor: KAUPP GUENTER OSTERTAG WERNER DIPL CHEM DR SOMMER GUENTER

Language: JA (7 pages, 0 drawings)

Application: JP 1997229666 A 19970826 (Local application)

Priority: DE 19635085 A 19960830

Original IPC: C09C-1/64(A)

Current IPC: C09C-1/64(A)

### United States

Publication Number: US 20010007696 A1 (Update 200143 NCE)

Publication Date: 20010712

**\*\*CORROSION-STABLE ALUMINUM PIGMENTS AND PROCESS FOR THE PRODUCTION THEREOF\*\***

Assignee: KAUPP, GUNTER, NEUHAUS, DE (KAUP-I) OSTERTAG, WERNER, GRUNSTADT, DE  
(OSTE-I) SOMMER, GUNTER, LAUF, DE (SOMM-I)

Inventor: KAUPP, GUNTER, NEUHAUS, DE OSTERTAG, WERNER, GRUNSTADT, DE SOMMER,  
GUNTER, LAUF, DE

Agent: CHARLES R HOFFMANN ESQ, HOFFMANN BARON LLP, 6900 JERICHO TURNPIKE,  
SYOSSET, NY

Language: EN

Application: US 1997910978 A 19970807 (Division of application) US 1999323632 A 19990601 (Local application)

Priority: US 1999323632 A 19990601 (Local application)

Original IPC: B05D-3/12(A) B05D-7/00(B) C23C-16/00(B)

Current IPC: B05D-3/12(A) B05D-7/00(B) C23C-16/00(B)

Original US Class (main): 427216

Original US Class (secondary): 427220 427327 427250

Original Abstract: In aluminum-based metal pigments produced by physical vapor deposition of a metal film and subsequent crushing of the metal film metal surfaces which are exposed after the operation of crushing the metal film and in particular fracture surfaces thereof are covered with a passivating protective layer to afford corrosion stability of those metal pigments.

Claim: What is claimed is: 1.\*\*1\*\*. Aluminum-based metal pigment produced by physical vapor deposition (PVD) of a metal film and crushing thereof, \* wherein all metal surfaces which are exposed after the step of crushing the metal film produced by PVD are covered with a passivating protective layer.[US 20020168484 A1 (Update 200277 E)

Publication Date: 20021114

**\*\*Corrosion-stable aluminum pigments and process for the production thereof\*\***

Assignee: Eckart-Werke Standard Bronzepulver-Werke (ECKA-N)

Inventor: Kaupp, Gunter, Neuhaus, DE Osteriag, Werner, Grunstadt, DE Sommer, Gunter, Lauf, DE

Agent: HOFFMANN BARON, LLP, 6900 JERICHO TURNPIKE, SYOSSET, NY, US

Language: EN

Application: US 1997910978 A 19970807 (Division of application) US 1999323632 A 19990601 (Continuation of application) US 2002183889 A 20020627 (Local application)

Priority: DE 19635085 A 19960830

Related Publication: US 6287695 A (Division of patent) US 6428846 A (Continuation of patent)

Original IPC: B05D-3/12(A) C23C-14/00(B)

Current IPC: B05D-3/12(A) C23C-14/00(B)

Original US Class (main): 427600

Original US Class (secondary): 427346 427250

Original Abstract: In aluminum-based metal pigments produced by physical vapor deposition of a metal film and subsequent crushing of the metal film metal surfaces which are exposed after the operation of crushing the metal film and in particular fracture surfaces thereof are covered with a passivating protective layer to afford corrosion stability of those metal pigments.

Claim: What is claimed is: 1.\*\*1\*\*. A process for producing a corrosion-stable aluminum-based metal pigment comprising: \* producing an aluminum or aluminum-based alloy metal film by means of physical vapor deposition (PVD) and \* subsequent crushing of the metal film by ultrasound or agitator where in the pigment obtained by the crushing operation is treated during said crushing of the metal film with at least one substance selected from the group consisting of phosphonic acids, phosphoric acids, phosphoric acid esters, organophosphites and derivatives of said substances in the absence of a nitro-containing solvent to produce a passivating protective layer on the free metal surfaces of the pigment.[US 62 87695 B1 (Update 200154 E)

Publication Date: 20010911

\*\*Corrosion-stable aluminum pigments and process for the production thereof.\*\*

Assignee: Eckart-Werke Standard Bronzepulver-Werke Carl Eckart GmbH Co., Furth, DE (ECKA-N)

Inventor: Kaupp, Gunter, Neuhaus, DE Ostertag, Werner, Grunstadt, DE Sommer, Gunter, Lauf, DE

Agent: Hoffmann Baron, LLP

Language: EN

Application: US 1997910978 A 19970807 (Local application)

Priority: DE 19635085 A 19960830

Original IPC: B32B-5/16(A)

Current IPC: B32B-5/16(A)

Original US Class (main): 428403

Original US Class (secondary): 428404

Original Abstract: In aluminum-based metal pigments produced by physical vapor deposition of a metal film and subsequent crushing of the metal film metal surfaces which are exposed after the operation of crushing the metal film and in particular fracture surfaces thereof are covered with a passivating protective layer to afford corrosion stability of those metal pigments.

Claim: 1. Aluminum-based metal pigment comprising one or more layers of aluminum or aluminum alloy produced by physical vapor deposition (PVD) of a metal film and subsequent crushing thereof, \* wherein all non-planar metal surfaces which are exposed by the step of crushing the metal film produced by PVD are covered with a passivating protective layer during the crushing of said metal film.[US 6428 846 B2 (Update 200254 E)

Publication Date: 20020806

\*\*Corrosion-stable aluminum pigments and process for the production thereof.\*\*

Assignee: Eckart-Werke Standard Bronzepulver-Werke Carl Eckart Co., Furth, DE (ECKA-N)

Inventor: Kaupp, Gunter, Neuhaus, DE Ostertag, Werner, Grunstadt, DE Sommer, Gunter, Lauf, DE

Agent: Hoffmann Baron, LLP

Language: EN

Application: US 1997910978 A 19970807 (Division of application) US 1999323632 A 19990601 (Local application)

Priority: DE 1963508 5 A 19960830

Related Publication: US 6287695 A (Division of patent)

Original IPC: C23C-14/14(A)

Current IPC: C23C-14/14(A)

Original US Cl ass (main): 427216

Original US Class (secondary): 427220 427221 42725 0 427327

Original Abstract: In aluminum-based metal pigments produced by physical vapor deposition of a metal film and subsequent crushing of the metal film metal surfaces which are exposed after the operation of crushing the metal film and in particular fracture surfaces the reof are covered with a passivating protective layer to afford corrosion stability of those metal pigments.

Claim: 1.A process for producing a corrosion-stable aluminum-based metal pigment comprising \* producing an aluminum or aluminum based alloy metal film by means of physical vapor deposition (pvd) and \* subsequent crushing of the metal film by ultrasound or agitator \* wherein the pigment obtained by the crushing operation is treated during said crushing of the metal film with at least one substance selected from the group consisting of carboxylic acids, phosphomolybdic acid, amines, amides and derivatives of said substances to produce a passivating protective layer on the free metal surfaces of the pigment.

Derwent World Patents Index

© 2007 Derwent Information Ltd. All rights reserved.

Dialog® File Number 351 Accession Number 9059771

POWERED BY **Dialog**

**Corrosion-resistant metal pigment based on aluminium produced by physical vapour deposition - has passivating coating applied to all exposed surfaces, especially fracture surfaces, of particles during or after pulverisation, useful in paint, printing ink etc.**

**Patent Assignee:** ECKART GMBH & CO KG; ECKART-WERKE STANDARD BRONZEPULVER-WERKE; KAUPP G; OSTERTAG W; SOMMER G

**Inventors:** KAUPP G; OSTERIAG W; OSTERTAG W; SOMMER G

**Patent Family (13 patents, 26 countries)**

Patent Number	Kind	Date	Application Number	Kind	Date	Update	Type
EP 826745	A2	19980304	EP 1997104852	A	19970321	199813	B
DE 19635085	A1	19980305	DE 19635085	A	19960830	199815	E
AU 199730131	A	19980305	AU 199730131	A	19970723	199820	E
JP 10088026	A	19980407	JP 1997229666	A	19970826	199824	E
CA 2214275	A	19980228	CA 2214275	A	19970827	199831	E
AU 713234	B	19991125	AU 199730131	A	19970723	200006	E
US 20010007696	A1	20010712	US 1997910978	A	19970807	200143	NCE
			US 1999323632	A	19990601		
US 6287695	B1	20010911	US 1997910978	A	19970807	200154	E
US 6428846	B2	20020806	US 1997910978	A	19970807	200254	E
			US 1999323632	A	19990601		
US 20020168484	A1	20021114	US 1997910978	A	19970807	200277	E
			US 1999323632	A	19990601		
			US 2002183889	A	20020627		
EP 826745	B1	20030219	EP 1997104852	A	19970321	200314	E
DE 59709334	G	20030327	DE 59709334	A	19970321	200329	E
			EP 1997104852	A	19970321		
ES 2191790	T3	20030916	EP 1997104852	A	19970321	200368	E

**Priority Application Number (Number Kind Date):** US 1999323632 A 19990601; EP 1997104852 A 19970321; DE 19635085 A 19960830

**Patent Details**

Patent Number	Kind	Language	Pages	Drawings	Filing Notes
EP 826745	A2	DE	8	0	
Regional Designated	AL AT BE CH DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LT LU LV MC NL PT RO SE SI				

States,Original				
DE 19635085	A1	DE	8	0
JP 10088026	A	JA	7	0
CA 2214275	A	EN		
AU 713234	B	EN		Previously issued patent AU 9730131
US 20010007696	A1	EN		Division of application US 1997910978
US 6428846	B2	EN		Division of application US 1997910978
				Division of patent US 6287695
US 20020168484	A1	EN		Division of application US 1997910978
				Continuation of application US 1999323632
				Division of patent US 6287695
				Continuation of patent US 6428846
EP 826745	B1	DE		
Regional Designated States,Original	DE ES FR GB IT			
DE 59709334	G	DE		Application EP 1997104852
				Based on OPI patent EP 826745
ES 2191790	T3	ES		Application EP 1997104852
				Based on OPI patent EP 826745

**Alerting Abstract: EP A2**

In metal pigments based on aluminium (Al), produced by physical vapour deposition (PVD), all exposed

surfaces of the particles obtained by crushing the film, especially the fracture surfaces, are coated with a passivating protective layer.

Also claimed is methods of producing corrosion-resistant pigments of this type.

USE - The pigments are used in paints, lacquers, printing inks and plastics (all claimed). They are useful in e.g. car lacquers, inks for printing valuable documents and the production of holograms.

ADVANTAGE - The fracture surfaces are very susceptible to corrosion if the particles are passivated before pulverisation. In a known method, the pigment is coated with a silane, which is then reacted with a polymer containing functional isocyanate groups. This method is applied only to pigments used in car lacquers and does not prevent corrosion at fracture surfaces, as it is used for coating the finished pigment. Pigments passivated after pulverisation are more resistant to corrosion, even in aggressive aqueous (especially acid or alkaline) or solvent-based media.

**International Classification (Main):** B05D-003/12, B32B-005/16, C09C-001/64, C23C-014/14

**(Additional/Secondary):** B05D-007/00, B32B-027/08, B32B-027/30, C08K-003/08, C08K-009/02, C08K-009/08, C09C-001/00, C09D-011/00, C09D-007/12, C22C-021/08, C23C-014/00, C23C-014/24, C23C-014/34, C23C-014/58, C23C-016/00, C23C-022/03, C23C-022/24, C23C-022/40, C23C-022/66, C23F-011/12, C23F-015/00

**US Classification, Issued:** 427216000, 427220000, 427327000, 427250000, 427600000, 427346000, 427250000, 428403000, 428404000, 427216000, 427220000, 427221000, 427250000, 427327000

### Original Publication Data by Authority

#### Australia

Publication Number: AU 713234 B (Update 200006 E)

Publication Date: 19991125

Assignee: ECKART-WERKE STANDARD BRONZEPULVER-WERKE; DE (ECKA-N)

Inventor: KAUPP G OSTERTAG W SOMMER G

Language: EN

Application: AU 199730131 A 19970723 (Local application)

Priority: DE 19635085 A 19960830

Related Publication: AU 9730131 A (Previously issued patent)

Original IPC: C09C-1/64(A) B32B-27/08(B) B32B-27/30(B) C22C-21/08(B) C23C-14/24(B) C23C-14/34(B) C23C-22/03(B) C23C-22/24(B) C23C-22/40(B) C23C-22/66(B) C23F-11/12(B) C23F-15/00(B)

Current IPC: C09C-1/64(A) B32B-27/08(B) B32B-27/30(B) C22C-21/08(B) C23C-14/24(B) C23C-14/34(B) C23C-22/03(B) C23C-22/24(B) C23C-22/40(B) C23C-22/66(B) C23F-11/12(B) C23F-15/00(B)|AU 199730131 A (Update 199820 E)

Publication Date: 19980305

Assignee: ECKART-WERKE STANDARD BRONZEPULVER-WERKE (ECKA-N)

Inventor: KAUPP G OSTERTAG W SOMMER G

Language: EN

Application: AU 199730131 A 19970723 (Local application)

Priority: DE 19635085 A 19960830

Original IPC: C09C-1/64(A) B32B-27/08(B) B32B-27/30(B) C22C-21/08(B) C23C-14/24(B) C23C-14/34(B) C23C-22/03(B) C23C-22/24(B) C23C-22/40(B) C23C-22/66(B) C23F-11/12(B) C23F-15/00(B)

Current IPC: C09C-1/64(A) B32B-27/08(B) B32B-27/30(B) C22C-21/08(B) C23C-14/24(B) C23C-14/34(B) C23C-22/03(B) C23C-22/24(B) C23C-22/40(B) C23C-22/66(B) C23F-11/12(B) C23F-15/00(B)

**Canada**

Publication Number: CA 2214275 A (Update 199831 E)

Publication Date: 19980228

Assignee: ECKART-WERKE STANDARD BRONZEPULVER-WERKE (ECKA-N)

Inventor: SOMMER G OSTERTAG W KAUPP G

Language: EN

Application: CA 2214275 A 19970827 (Local application)

Priority: DE 19635085 A 19960830

Original IPC: C09C-1/64(A) C23C-14/58(B)

Current IPC: C09C-1/64(A) C23C-14/58(B)

**Germany**

Publication Number: DE 19635085 A1 (Update 199815 E)

Publication Date: 19980305

**\*\*Korrosionsstabile, durch Physical Vapor Deposition hergestellte Aluminiumpigmente und Verfahren zu deren Stabilisierung\*\***

Assignee: Eckart-Werke Standard Bronzepulver-Werke Carl Eckart GmbH Co., 90763 Fuerth, DE (ECKA-N)

Inventor: Sommer, Guenter, Dipl.-Chem. Dr., 91207 Lauf, DE Ostertag, Werner, Dipl.-Chem. Dr., 67269 Gruenstadt, DE Kaupp, Guenter, Dipl.-Chem. Dr., 91284 Neuhaus, DE

Agent: LOUIS, POeHLAU, LOHRENTZ SEGETH, 82319 Starnberg

Language: DE (8 pages, 0 drawings)

Application: DE 19635085 A 19960830 (Local application)

Original IPC: C09C-1/64(A) C08K-3/08(B) C09C-1/64(B)

Current IPC: C09C-1/64(A) C08K-3/08(B) C09C-1/64(B)

Claim: \* 1. Durch Physical Vapor Deposition (PVD) hergestellte Metallpigmente auf Aluminiumbasis, **\*\*dadurch gekennzeichnet, dass alle nach der Zerkleinerung eines durch PVD erzeugten Metallfilms freiliegenden Metallflachen, insbesondere die Bruchflachen, der Metallpigment-Partikel mit einer passivierenden Schutzschicht belegt sind.** [DE 59709334 G (Update 2003 29 E)

Publication Date: 20030327

Assignee: ECKART-WERKE STANDARD BRONZE PULVER-WERKE; DE (ECKA-N)

Language: DE

Application: DE 59709334 A 19970 321 (Local application) EP 1997104852 A 19970321 (Application)

Priority : DE 19635085 A 19960830

Related Publication: EP 826745 A (Based on OP I patent )

Original IPC: C09C-1/64(A) C08K-9/02(B) C08K-9/08(B) C09C-1/00(B) C09D-7/12(B) C09D-11/00(B)

Current IPC: C09C-1/64(A) C08K-9/02(B) C08K-9/08(B) C09C-1/00(B) C09D-7/12(B) C09D-11/00(B)

**European Patent Office**

Publication Number: EP 826745 A2 (Update 199813 B)

Publication Date: 19980304

**\*\*Korrosionsstabile, durch Physical Vapor Deposition hergestellte Aluminiumpigmente und Verfahren zu deren Stabilisierung Corrosion resistant aluminium pigments prepared by physical vapour deposition and process for their stabilization Pigments d'aluminium resistants a la corrosion prepares par depot physique de phase vapeur et procede pour les stabiliser\*\***

Assignee: ECKART-WERKE STANDARD BRONZEPULVER-WERKE CARL ECKART GMBH CO., Kaiserstrasse 30, D-90763 Fuerth, DE (ECKA-N)

Inventor: Sommer, Guenter, Dr., Kunigundenstrasse 33, 91207 Lauf, DE Ostertag, Werner, Dr., Oberer Bergelweg 2, 67269 Gruenstadt, DE Kaupp, Guenter, Dr., Am Steinberg 17a, 91284 Neuhaus, DE

Agent: LOUIS, POeHLAU, LOHRENTZ SEGETH, Hauptstrasse 19, 82319 Starnberg, DE

Language: DE (8 pages, 0 drawings)

Application: EP 1997104852 A 19970321 (Local application)

Priority: DE 19635085 A 19960830

Designated States: (Regional Original) AL AT BE CH DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LT LU LV MC NL PT RO SE SI

Original IPC: C09C-1/64(A) C08K-9/02(B) C08K-9/08(B) C09D-7/12(B) C09D-11/00(B)

Current IPC: C09C-1/64(A) C08K-9/02(B) C08K-9/08(B) C09D-7/12(B) C09D-11/00(B)

Original Abstract: Corrosion-resistant metal pigment based on aluminium produced by physical vapour deposition In metal pigments based on aluminium (Al), produced by physical vapour deposition (PVD), all exposed surfaces of the particles obtained by crushing the film, especially the fracture surfaces, are coated with a passivating protective layer. Also claimed is methods of producing corrosion-resistant pigments of this type.

Claim: \* 1. Durch Physical Vapor Deposition (PVD) hergestellte Metallpigmente auf Aluminiumbasis, dadurch gekennzeichnet, dass alle nach der Zerkleinerung eines durch PVD erzeugten Metallfilms freiliegenden Metallflächen, insbesondere die Bruchflächen, der Metallpigment-Partikel mit einer passivierenden Schutzschicht belegt sind. [EP 826745 B1 (Update 200314 E)]

Publication Date: 20030219

**\*\*Korrosionsstabile, durch Physical Vapor Deposition hergestellte Aluminiumpigmente und Verfahren zu deren Stabilisierung Corrosion resistant aluminium pigments prepared by physical vapour deposition and process for their stabilization Pigments d'aluminium résistants à la corrosion préparés par dépôt physique de phase vapeur et procédé pour les stabiliser\*\***

Assignee: ECKART-WERKE STANDARD BRON ZEPULVER-WERKE, CARL ECKART GMBH CO., Kaiserstrasse 30, D-90763 Furth, DE (ECKA-N)

Inventor: Sommer, Gunter, Dr., Kunigundenstrasse 33, 91207 Lauf, DE Ostertag, Werner, Dr., Oberer Bergelweg 2, 67269 Grunstadt, DE Kaupp, Gunter, Dr., Am Steinberg 17a, 91284 Neuhaus, DE

Agent: LOUIS, POHLAU, LOHRENTZ SEGETH, Sonnleitenweg 29, 82335 Berg, DE

Language: DE

Application: EP 1997104852 A 19970321 (Local application)

Designated States: (Regional Original) DE ES FR GB IT

Original IPC: C09C-1/64(A) C08K-9/02(B) C08K-9/08(B) C09C-1/00(B) C09D-7/12(B) C09D-11/00(B)

Current IPC: C09C-1/64(A) C08K-9/02(B) C08K-9/08(B) C09C-1/00(B) C09D-7/12(B) C09D-11/00(B)

Claim: 1. Durch Physical Vapor Deposition (PVD) hergestellte Metallpigmente auf Aluminiumbasis, die durch Zerkleinerung eines durch PVD erzeugten Metallfilms **\*\*und während des Zerkleinerungsvorgangs oder im Anschluss daran stattfindende Passivierung\*\*** erhalten werden, **\*\*wodurch\*\*** alle nach der Zerkleinerung freiliegenden Metallflächen, insbesondere die Bruchflächen, der Metallpigment-Partikel mit einer gegen einen Angriff durch wasserige, insbesondere saure oder alkalische, Medien passivierenden Schutzschicht belegt sind. 1. Aluminium-based metal pigments produced by physical vapour deposition (PVD) and obtained by comminution of a metal film produced by PVD and passivation taking place during the comminution operation or thereafter, whereby all metal surfaces exposed after comminution, especially the fracture surfaces, of the metal pigment particles are covered with a protective layer providing passivation against attack by aqueous, especially acidic or alkaline, media.

1. Pigments métalliques à base d'aluminium préparés par dépôt physique en phase vapeur (DPV), qui sont obtenues par concassage d'un film métallique obtenu par DPV et passivation intervenant au cours du processus de concassage, ou en addition à celui-ci, pigments dans lesquels toutes les surfaces métalliques dégagées après le concassage, en particulier les surfaces de rupture des particules de pigments métalliques sont recouvertes d'une couche protectrice passivante vis-à-vis d'une attaque par agents aqueux, en particulier acides ou alcalins.

## Spain

Publication Number: ES 2191790 T3 (Update 200368 E)

Publication Date: 20030916

Assignee: ECKART GMBH & CO KG (ECKA-N)



Language: ES

Application: EP 1997104852 A 19970321 (Application)

Priority: DE 19635085 A 19960830

Related Publication: EP 826745 A (Based on OPI patent )

Original IPC: C09C-1/64(A) C08K-9/02(B) C08K-9/08(B) C09C-1/00(B) C09D-7/12(B) C09D-11/00(B)

Current IPC: C09C-1/64(A) C08K-9/02(B) C08K-9/08(B) C09C-1/00(B) C09D-7/12(B) C09D-11/00(B)

## Japan

Publication Number: JP 10088026 A (Update 199824 E)

Publication Date: 19980407

**\*\*ALUMINUM-BASED METALLIC PIGMENT, PREPARATION THEREOF, USE THEREOF\*\***

Assignee: ECKART-WERKE STANDARD BRONZEPULVER-WERKE (ECKA-N) ECKART WERKE  
STANDARD BRONZEPULVER WERKE CARL ECKART GMBH CO

Inventor: KAUPP GUENTER OSTERTAG WERNER DIPL CHEM DR SOMMER GUENTER

Language: JA (7 pages, 0 drawings)

Application: JP 1997229666 A 19970826 (Local application)

Priority: DE 19635085 A 19960830

Original IPC: C09C-1/64(A)

Current IPC: C09C-1/64(A)

## United States

Publication Number: US 20010007696 A1 (Update 200143 NCE)

Publication Date: 20010712

**\*\*CORROSION-STABLE ALUMINUM PIGMENTS AND PROCESS FOR THE PRODUCTION THEREOF\*\***

Assignee: KAUPP, GUNTER, NEUHAUS, DE (KAUP-I) OSTERTAG, WERNER, GRUNSTADT, DE  
(OSTE-I) SOMMER, GUNTER, LAUF, DE (SOMM-I)

Inventor: KAUPP, GUNTER, NEUHAUS, DE OSTERTAG, WERNER, GRUNSTADT, DE SOMMER,  
GUNTER, LAUF, DE

Agent: CHARLES R HOFFMANN ESQ, HOFFMANN BARON LLP, 6900 JERICHO TURNPIKE,  
SYOSSET, NY

Language: EN

Application: US 1997910978 A 19970807 (Division of application) US 1999323632 A 19990601 (Local application)

Priority: US 1999323632 A 19990601 (Local application)

Original IPC: B05D-3/12(A) B05D-7/00(B) C23C-16/00(B)

Current IPC: B05D-3/12(A) B05D-7/00(B) C23C-16/00(B)

Original US Class (main): 427216

Original US Class (secondary): 427220 427327 427250

Original Abstract: In aluminum-based metal pigments produced by physical vapor deposition of a metal film and subsequent crushing of the metal film metal surfaces which are exposed after the operation of crushing the metal film and in particular fracture surfaces thereof are covered with a passivating protective layer to afford corrosion stability of those metal pigments.

Claim: What is claimed is: 1. **\*\*1\*\***. Aluminum-based metal pigment produced by physical vapor deposition (PVD) of a metal film and crushing thereof, \* wherein all metal surfaces which are exposed after the step of crushing the metal film produced by PVD are covered with a passivating protective layer.[US 20020168484 A1 (Update 200277 E)

Publication Date: 20021114

**\*\*Corrosion-stable aluminum pigments and process for the production thereof\*\***

Assignee: Eckart-Werke Standard Bronzepulver-Werke (ECKA-N)

Inventor: Kaupp, Gunter, Neuhaus, DE Osteriag, Werner, Grunstadt, DE Sommer, Gunter, Lauf, DE

Agent: HOFFMANN BARON, LLP, 6900 JERICHO TURNPIKE, SYOSSET, NY, US

Language: EN

Application: US 1997910978 A 19970807 (Division of application) US 1999323632 A 19990601 (Continuation of application) US 2002183889 A 20020627 (Local application)

Priority: DE 19635085 A 19960830

Related Publication: US 6287695 A (Division of patent) US 6428846 A (Continuation of patent)

Original IPC: B05D-3/12(A) C23C-14/00(B)

Current IPC: B05D-3/12(A) C23C-14/00(B)

Original US Class (main): 427600

Original US Class (secondary): 427346 427250

Original Abstract: In aluminum-based metal pigments produced by physical vapor deposition of a metal film and subsequent crushing of the metal film metal surfaces which are exposed after the operation of crushing the metal film and in particular fracture surfaces thereof are covered with a passivating protective layer to afford corrosion stability of those metal pigments.

Claim: What is claimed is: 1.\*\*1\*\*. A process for producing a corrosion-stable aluminum-based metal pigment comprising: \* producing an aluminum or aluminum-based alloy metal film by means of physical vapor deposition (PVD) and \* subsequent crushing of the metal film by ultrasound or agitator where in the pigment obtained by the crushing operation is treated during said crushing of the metal film with at least one substance selected from the group consisting of phosphonic acids, phosphoric acids, phosphoric acid esters, organophosphites and derivatives of said substances in the absence of a nitro-containing solvent to produce a passivating protective layer on the free metal surfaces of the pigment.[US 62 87695 B1 (Update 200154 E)

Publication Date: 20010911

\*\*Corrosion-stable aluminum pigments and process for the production thereof.\*\*

Assignee: Eckart-Werke Standard Bronzepulver-Werke Carl Eckart GmbH Co., Furth, DE (ECKA-N)

Inventor: Kaupp, Gunter, Neuhaus, DE Ostertag, Werner, Grunstadt, DE Sommer, Gunter, Lauf, DE

Agent: Hoffmann Baron, LLP

Language: EN

Application: US 1997910978 A 19970807 (Local application)

Priority: DE 19635085 A 19960830

Original IPC: B32B-5/16(A)

Current IPC: B32B-5/16(A)

Original US Class (main): 428403

Original US Class (secondary): 428404

Original Abstract: In aluminum-based metal pigments produced by physical vapor deposition of a metal film and subsequent crushing of the metal film metal surfaces which are exposed after the operation of crushing the metal film and in particular fracture surfaces thereof are covered with a passivating protective layer to afford corrosion stability of those metal pigments.

Claim: 1. Aluminum-based metal pigment comprising one or more layers of aluminum or aluminum alloy produced by physical vapor deposition (PVD) of a metal film and subsequent crushing thereof, \* wherein all non-planar metal surfaces which are exposed by the step of crushing the metal film produced by PVD are covered with a passivating protective layer during the crushing of said metal film.[US 6428 846 B2 (Update 200254 E)

Publication Date: 20020806

\*\*Corrosion-stable aluminum pigments and process for the production thereof.\*\*

Assignee: Eckart-Werke Standard Bronzepulver-Werke Carl Eckart Co., Furth, DE (ECKA-N)

Inventor: Kaupp, Gunter, Neuhaus, DE Ostertag, Werner, Grunstadt, DE Sommer, Gunter, Lauf, DE

Agent: Hoffmann Baron, LLP

Language: EN

Application: US 1997910978 A 19970807 (Division of application) US 1999323632 A 19990601 (Local application)

Priority: DE 1963508 5 A 19960830

Related Publication: US 6287695 A (Division of patent)

Original IPC: C23C-14/14(A)

Current IPC: C23C-14/14(A)

Original US Cl ass (main): 427216

Original US Class (secondary): 427220 427221 42725 0 427327

Original Abstract: In aluminum-based metal pigments produced by physical vapor deposition of a metal film and subsequent crushing of the metal film metal surfaces which are exposed after the operation of crushing the metal film and in particular fracture surfaces the reof are covered with a passivating protective layer to afford corrosion stability of those metal pigments.

Claim: 1.A process for producing a corrosion-stable aluminum-based metal pigment comprising \* producing an aluminum or aluminum based alloy metal film by means of physical vapor deposition (pvd) and \* subsequent crushing of the metal film by ultrasound or agitator \* wherein the pigment obtained by the crushing operation is treated during said crushing of the metal film with at least one substance selected from the group consisting of carboxylic acids, phosphomolybdic acid, amines, amides and derivatives of said substances to produce a passivating protective layer on the free metal surfaces of the pigment.

Derwent World Patents Index

© 2007 Derwent Information Ltd. All rights reserved.

Dialog® File Number 351 Accession Number 9059771